

Nachweis im Brandfall

Für die Nachweisführung von HBV-Bauteilen im Brandfall sind derzeit keine normativen Vorgaben festgelegt, auch sind nur vereinzelt Publikationen mit Ergebnissen von Brandprüfungen an HBV-Konstruktionen verfügbar. Dies gilt auch für öffentlich verfügbare und nachvollziehbare Daten von durchgeführten Brandversuchen, insbesondere sind keine geprüften Konfigurationen bekannt, bei denen die Betonoberfläche direkt beflammt wurde. Im Folgenden wird daher eine auf der konservativen Seite liegende ingenieurmäßige Abschätzung des Brandverhaltens der vorliegenden HBV-Rippen-Konstruktionen vorgenommen.

Aus den Ergebnissen einer Vorberechnung kann begründet davon ausgegangen werden, dass die Tragfähigkeit der vorhandenen Kerven im Brandfall für eine Feuerwiderstandsdauer R90 nicht ausreicht, um das Verbundbauteilverhalten aufrecht zu erhalten (rechnerisches Versagen der Kerven). Für die direkt beflammte Betondecke kann aufgrund der über den Querschnitt auftretenden Temperatur und der damit verbundenen Abnahme der Biegesteifigkeit nicht davon ausgegangen werden, dass signifikante Beiträge zur Lastabtragung in Spannweitenrichtung aktivierbar sind. In der nachfolgend dargestellten ingenieurmäßigen Abschätzung wird daher davon ausgegangen, dass die im Brandfall auf das Bauteil wirkenden Lasten über den wirksamen Querschnitt des Holzbauteils abgetragen werden, während die verbleibende Tragfähigkeit der Betonbauteile ausreicht, die Lasten in Querrichtung zu verteilen. Dies entspricht nach Einschätzung der Autoren einem „worst-case“-Szenario.

Bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse bzw. normativer Vorgaben liegt es im Ermessen des jeweiligen Projektingenieurs, sich der vorliegenden Vorgehensweise anzuschließen oder ein eigenes Nachweiskonzept zu verfolgen. Für verbindliche Festlegungen wird die Durchführung experimenteller Prüfungen empfohlen.

außergewöhnliche Lastfallkombination im Brandfall

$$q_{d,fi} = \sum \{g_{k,j}\} + \sum \{\psi_{2,i} \cdot q_{k,i}\} = (4,80 + 2,70) + 0,30 \cdot 4,73 = 8,92 \text{ kN/m}$$

Festigkeitskennwerte im Brandfall

Brettschichtholz (BSH)

Festigkeitskennwerte GL 24h gemäß EN 14080:2013 [1] bzw. Nationale Festlegung zu ÖNORM EN 1995-1-1:2019 [2], Abschnitt 6.1.7 (2) und prEN 1995-1-2:2023 [7] 

$$f_{m,g,d,fi} = k_{\theta} \cdot k_{fi} \cdot k_{bmod,fi} \cdot \frac{f_{m,g,k}}{\gamma_{M,fi}} = 1,0 \cdot 1,15 \cdot 1,00 \cdot \frac{24,0}{1,00} = 27,6 \text{ N/mm}^2$$

Beton

gemäß EN 1992-1-2 [3] 

$$\sigma_{f_{cd,fi}} = \frac{\sigma_{f_{cd}}}{\gamma_{M,fi}} = \frac{35,0}{1,00} = 35,0 \text{ N/mm}^2$$

Betonstahl

konservative Annahme:

konservative Annahme:

Stahltemperatur $\theta = 500^\circ\text{C}$: $f_{sy,\theta} / f_{yk} = 0,68$ für kaltverformten Betonstahl (Matten meist aus kaltverformten Stahl); (0,78 für warm gewalzten Betonstahl - Betonstahl wird meist warmverformt hergestellt) aus Tabelle 3.2a [8] 

$$\sigma_{f_{yd,\theta}} = \frac{\sigma_{f_{yk}}}{\gamma_{M,fi}} \cdot \frac{f_{sy,\theta}}{f_{yk}} = \frac{550}{1,00} \cdot 0,68 = 374 \text{ N/mm}^2$$

Abschätzung der Tragfähigkeit im Brandfall

Abschätzung der Tragfähigkeit in Haupttragrichtung

Berechnung der Einwirkung im Brandfall

$$M_{gl,d,fi} = \frac{q_{d,fi} \cdot l^2}{8} = \frac{8,92 \cdot \{7,50\}^2}{8} = 62,7 \text{ kNm}$$

Berechnung der Abbrandtiefen

$$d_{char} = \beta_n \cdot t = 0,700 \cdot 90,0 = 63,0 \text{ mm}$$

$$d_0 = 7 \text{ mm} \text{ und } k_0 = 1,0 \text{ für } t > 20 \text{ min}$$

$$d_{ef} = d_{char,n} + k_0 \cdot d_0 = 63,0 + 1,0 \cdot 7,00 = 70,0 \text{ mm}$$

Berechnung der effektiven Querschnittsabmessungen und -werte

$$b_{gl,ef} = b - k_{side} \cdot d_{ef} = 2 \cdot 240 - 2 \cdot 70,0 = 340 \text{ mm}$$

$$h_{gl,ef} = h - k_{side} \cdot d_{ef} = 280 - 1 \cdot 70,0 = 210 \text{ mm}$$

$$W_{gl,d,fi,ef} = \frac{b_{gl,ef} \cdot h_{gl,ef}^2}{6} = \frac{340 \cdot \{210\}^2}{6} = 2,50 \cdot 10^6 \text{ mm}^3$$

Biegespannung

$$\sigma_{m,d,fi} = \frac{M_{gl,d,fi}}{W_{gl,d,fi,ef}} = \frac{62,7 \cdot \{10\}^6}{2,50 \cdot \{10\}^6} = 25,1 \text{ N/mm}^2$$

Nachweis

$$\frac{\sigma_{m,d,fi}}{f_{m,d,fi}} = \frac{25,1}{27,6} = 0,91 < 1$$

Abschätzung der Tragfähigkeit in Querrichtung

- [1] ↑ EN 14080:2013: Holzbauwerke — Brettschichtholz und Balkenschichtholz — Anforderungen. [PDF](#)
[2] ↑ ON EN 1995-1-1:2019-06-01: Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung.

From:

<https://bspwiki.at/> - **bspwiki.at**

Permanent link:

https://bspwiki.at/doku.php?id=hbv:examples:tcc_ribbed_slab:fire&rev=1743424378

Last update: **2026/08/24 15:11**

